

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Ενεργειακό 6mm / 16mm Argon 90% / Λευκό 5mm

Λευκό 6mm / 16mm Argon 90% / Λευκό 5mm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ
Θερμικές Ιδιότητες				
Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας U-value (W/m ² K)	W/m ² K	1	W/m ² K	2.6
Ιδιότητες Ακτινοβολίας				
Μετάδοση Φωτός	%	64	%	81
Αντανάκλαση Φωτός	%	25	%	14
Χαρακτηριστικά Ηλιακής Ενέργειας				
Μετάδοση Ηλιακής Ενέργειας	%	37	%	74
Αντανάκλαση Ηλιακής Ενέργειας	%	32	%	13
Ηλιακός Συντελεστής	%	39	%	78